



Revestimiento adhesivo texturizado y moldeable para uso en paredes y mobiliario, con efecto structured cream oak.

Garantía

10 AÑOS

Temperatura de instalación

**DESDE** +15°C A +25°C

Almacenamiento desde +5°C a +35°C **3 AÑOS** 

LONGITUD ←→ 50 m

ANCHURA ←→ 122cm



# CARACTERÍSTICAS

Primer/Primer+

Kraft paper release liner

Termoformable

Polímero calandrado

Instalación interior

Instalación exterior

Resistencia a los rayos UV

Adhesivo permanente sin burbujas

Aspecto:

Aspecto: Mate
Espesor: 250µ
Resistencia a arañazos: Mediana

# CERTIFICACIÓN

	$\bigcirc$	CE	$\bigcirc$
	$\bigcirc$	IMO	$\bigcirc$
	$\bigcirc$	MED	$\bigcirc$
	$\bigcirc$	RAIL	$\bigcirc$
	$\bigcirc$	REACH	$\bigcirc$
	<b>(X)</b>	TCHIBO	$\bigcirc$
	$\bigcirc$	TABER TEST	$\bigcirc$
as	$\bigcirc$	VOC	$\bigcirc$
Mate			

# **GENERAL**

#### FUERZA DE ADHERENCIA:

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm 24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm 3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm 7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

### FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA:

Después del primer día: 1,37 Kg/cm Después de siete días: 1,03 Kg/cm

#### SOSTENIBILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de sus superfícies y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.